

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

POLYTEX® ACTIVE MAT

ACTIVE MAT

Charakterystyka produktu Zastosowanie produktu

Głęboko matowa, śnieżnobiała, wysoce zmywalna, bardzo mocno kryjąca farba do wnętrz w jakości PREMIUM.

Przeznaczona do ekskluzywnego wykończenia wszystkich wnętrz wymagających najwyższej odporności na ścieranie, zmywanie i szorowanie. Ze względu na niezwykłą łatwość użycia farba szczególnie nadaje się do stosowania w dużych obiektach, gdzie potrzebne jest osiągnięcie dużej wydajności prac. Idealna do budynków użyteczności publicznej, biur, korytarzy, klatek schodowych, żłobków, przedszkoli, szkół.

Dzięki antyrefleksyjnej powłoce doskonale maskuje wszelkie nierówności, wybrzuszenia i ślady po wałku na ścianie.

Dzięki wyjątkowej intensywności bieli i doskonałej odporności na zużycie jest idealnym wyborem do niedoświetlonych korytarzy, klatek schodowych i podziemnych garaży

Odpowiednia głównie do tynków mineralnych, spójnych matowych powłok, płyt gipsowych i tapet z włókien szklanych.

Właściwości produktu

ACTIVE MAT posiada następujące cechy:

- najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie - klasa 1 według EN 13 300,
- super mat
- śnieżnobiała, nieżółknąca
- antyrefleksyjna powłoka maskująca niedoskonałości
- paroprzepuszczalna
- wysoce odporna na brud, tłuszcz i wodę,
- bardzo dobrze kryjąca,
- jednolita, idealnie gładka
- wodorozcieńczalna, bezpieczna dla środowiska naturalnego, przyjazna dla alergików – niska zawartość LZO
- bezzapachowa
- idealna do pomieszczeń, w których przebywają dzieci
- z prewencyjną ochroną przeciw pleśniowię
- doskonała aplikacja, nie chłapie podczas malowania
- dostępna w szerokiej gamie kolorów

DANE TECHNICZNE

Kolor: Biała, możliwość farbowania w szerokiej skali odcieni kolorystycznych.

Skład: dyspersje polimerowe, wypełniacze mineralne, pigmenty barwiące, dodatki, woda.

Sucha masa: min. 50%.

Ciężar właściwy: około 1 540 kg / m³.

Lepkość: 1,500-6,000 mPa.s.

Przyczepność do podłoża: min. 0,25 MPa - zgodnie z STN 73 2577.

Równoważna dyfuzyjna grubość: maks. 0,3 m - zgodnie z EN ISO 7783-2.

Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1 - zgodnie z STN EN 13300.

Współczynnik kontrastu: klasa 1 (6,5 m² / l) - zgodnie z EN 13300.

Połysk: matowa - zgodnie z EN 13300.

Ziarnistość: drobna (<100 µm) - zgodnie z EN 13300.

Uwaga: Właściwości te odnoszą się do podstawowej białej wersji.

APLIKACJA

Warunki aplikacji

Podczas aplikacji i fazy schnięcia nie zaleca się pracy przy temperaturach podłoża i powietrza niższych niż +5°C oraz wyższych niż +30 °C i przy względnej wilgotności powietrza ponad 80%.

Czas schnięcia/warstwa

4 – 6 godz. (20°C, 65% względna wilgotność powietrza). Niższa temperatura i wyższa względna wilgotność wydłużają czas schnięcia.

Podłoże - wymagania

Podłoże musi być suche nośne, mocne, wystarczająco dojrzałe - pozbawione wszystkich nieczystości, tłuszczów, wykwitów, starych niespójnych powłok i cząstek kurzu. Na podkład aplikować odpowiedni typ powłoki gruntującej.

Przygotowanie substancji

Zawartość dokładnie wymieszać mieszadłem na wolnych obrotach. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 5% (max. 1,1 litra na 22 kg wiadro, ewentualnie 0,35 litra na 7 kg wiadro).

Przy aplikacji tego samego koloru farby pochodzącego z dwóch różnych opakowań np. 5 kg i 18 kg /lub partii na jednej ścianie zalecamy połączyć obie i wymieszać, aby zniwelować ewentualne różnice w odcieniu.

Aplikacja substancji

Aplikuje się pędzlem albo wałkiem w 2 warstwach. Powłokę można nanosić także natryskiem. Wybór parametrów podczas natrysku zależy od indywidualnych potrzeb i właściwości pomieszczeń i powinien być poprzedzony badaniami technicznymi.

Podczas renowacji powierzchni, które są w dobrym stanie i użyciu podobnych odcieni możliwa aplikacją tylko jednej warstwy.

Oczyszczanie narzędzi

Narzędzia pracy umyć od razu po użyciu wodą.

PAKOWANIE, ZUŻYCIE, PRZECHOWYWANIE

Opakowanie

Opakowania plastikowe 7 kg i 22 kg.

Wydajność

0,25 – 0,3 kg/m² (2 warstwy). Zużycie może się zmieniać w zależności od odcienia kolorystycznego, struktury i charakteru podłoża.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem, promieniami słonecznymi i promieniowaniem cieplnym. Produkt zachowuje swoje właściwości użyteczności w nieotwartym opakowaniu podczas 24 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, LIKWIDACJA

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i przeładunku oraz likwidacji i ekologii znajdują Państwo w aktualnej Karcie Danych Bezpieczeństwa Produktu.

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne i wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazane zgodnie z naszą wiedzą. Nie jesteśmy jednak w stanie monitorować warunków, w których produkt jest stosowany oraz przechowywany jak również innych czynników mających wpływ na efekt końcowy wykorzystania oraz jego użycie. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Jakość produktu potwierdzają powyższe normy.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Niniejsza karta informacji technicznej uzupełnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Zmiany wprowadzone 06.02.2019

PRODUCENT: POLYTEX, sp. z o.o.

Porúbka 232, 013 11 Porúbka, Słowacja

Wyłączny Dystrybutor Standom Sp. z o.o.

ul. M.Reja 16a, 50-354 Wrocław